



認定番号 0806-07112-38

認定合格証

メッシュシート

TS1034


TS1004

上記の仮設擁壁は仮設擁壁認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 平成20年 6月30日

平岡建設株式会社 殿
(岡崎 西保工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴



試験成績書



総数 3頁中の 2頁
試験番号 0806-07112-3801

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 メッシュシート TS1004 4枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、メッシュシートによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) 網地の引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	6
網地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
強度 kN	2.28	2.28	2.26	2.07	2.06	2.09
強度(kN)と伸び(mm)との積 kN・mm	137.3	139.5	136.3	132.4	131.2	136.1
認定基準による値	強度 1.47 kN 以上, 強度と伸びとの積 68.6 kN・mm 以上					

(2) はとめ等の接着部の引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	6
網地の方向	縦	横	縦	横	横	横
荷重0.49kNのときまでの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 kN	1.86	1.83	2中止	1.60	2中止	2中止
認定基準による値	0.98kN 以上					

(3) 落下試験

供試体 No.	1	2	3
貫通の有無	無	無	無


構造図

寸法

記号	名称	寸法
A	防風り金網外層	63mm
B	防風り金網内層	12.5mm
C	防風り金網厚	±0.6mm
D	メッシュ目	2mm, 3mm
E	防風り金網厚	3.5±0.2mm
F	防風り金網厚	3.8±0.2mm
G	防風り金網厚	25mm以下
H	石	100-1-10mm
I	砂	210-1-10mm

材質

記号	名称	材質
A	防風り金網	防風り金網
B	防風り金網	防風り金網
C	防風り金網厚	防風り金網
D	防風り金網厚	防風り金網
E	防風り金網厚	防風り金網



縮尺率 : 0.7

